



گرین رووف ورزفلکس® 4S/F

شرح محصول

گرین رووف ورزفلکس® 4S/F از تولیدات شرکت ورزیران (سهامی عام) در زمینه عایق‌های رطوبتی پیش ساخته چند منظوره می‌باشد. خاصیت ارتجاعی، انعطاف‌پذیری بالا و مقاومت مکانیکی قابل توجه از ویژگی‌های این محصول به شمار رفته و گرین رووف ورزفلکس® 4S/F با استفاده از مواد ویژه ضد ریشه جهت استفاده رووف گاردن‌ها و سقف‌های سبز تولید می‌گردد.
این محصول شامل یک غشاء ۴ میلی‌متری از قیر اصلاح شده با پلیمر SBS (استایرن-بوتادین-استایرن) به همراه یک لایه تقویت‌کننده پلی استر می‌باشد.

کاربرد

گرین رووف ورزفلکس® 4S/F با توجه به مقاومت، انعطاف‌پذیری و برخوردگاری از مواد ضد ریشه محصولی مناسب جهت استفاده در طرح‌های سقف سبز، باغ بام و فلاور باکس‌ها و در کلیه اماكن در تماس با گیاهان می‌باشد.
موارد کلی کاربرد این عایق به شرح ذیل می‌باشد:

- Green roof
- Roof garden
- Flower box

مزایا

- تطبیق با شرایط اقلیمی مختلف
- انعطاف‌پذیری و خواص ارتجاعی عالی
- دوام عالی در برابر فرسودگی در مجاورت هوا و حرارت
- عدم ترک خوردگی در دماهای بسیار پایین ضمن حفظ ویژگی‌ها در دماهای بالا
- مقاوم در برابر نفوذ ریشه گیاهان

تلفن: ۰۲۱(۸۸ ۷۷ ۳۱۲۴) فکس: ۰۹۶۳(۷۸ ۰۹۶۳)

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، کوچه عمده، پلاک ۴

آدرس کارخانه: قزوین، جاده نجف آباد

WWW.VARZIRAN.COM



گرین رووف ورزفلکس® 4S/F

مشخصات کلی محصول	رنگ	سیاه
نوع قیر	قیر اصلاح شده با پلیمر SBS (استایرن- بوتادین- استایرن)	قیر قیر
لایی تقویت کننده	پلی استر ۲۳۰ گرم در مترمربع	لایی تقویت کننده
طول رول	۱۰ متر	طول رول
عرض رول	۱ متر	عرض رول
بسته بندی	۲۰ رول شیرینک شده به صورت عمودی بر روی پالت چوبی به ابعاد ۱۱۰×۱۱۰ سانتی متر	بسته بندی
شرایط نگهداری	به طور عمودی، در مکان های خشک و سر پوشیده	شرایط نگهداری

اجرا
روش های اجرا

اجرای گرین رووف ورزفلکس® 4S/F® به وسیله مشعل گازی صورت می‌پذیرد که جزئیات اجرا در شرایط مختلف به تفصیل در دفترچه‌های راهنمای نصب عایق‌های بام شرکت ورزیران ارائه شده است. در ضمن در کلیه مراحل انتخاب محصول، اجرا و نگهداری محل‌های عایق شده، متخصصین ورزیده شرکت ورزیران آمده ارائه هرگونه خدمات اجرایی، نظارتی و مشاوره می‌باشند.

آماده‌سازی سطح

سطح مورد نظر جهت عایق‌کاری باید صاف بوده و پیوستگی لایه رویی با بدنه یا لایه‌های زیرین به خوبی برقرار باشد. قبل از پرایمرزنی و آغاز عملیات عایق‌کاری لزوماً باید سطح کار تمیز، خشک و عاری از هرگونه گرد و غبار و رطوبت باشد. نهایتاً با عملیات پرایمرزنی، سطح کار آمده عایق‌کاری خواهد شد.

پرایمرزنی

برای پرایمرزنی از **ورزفلوئید WA2®** مطابق با دستورالعمل کاربرد استفاده می‌گردد.

توجه: زمان خشک شدن پرایمر بین ۱۲ الی ۲۴ ساعت می‌باشد.

عملیات پرایمرزنی با قلم مو، اسپری و سایر وسایل مناسب انجام پذیر است. میزان مصرف پرایمر متناسب با صافی و جنس سطح حدوداً بین ۰/۳ الی ۰/۲ لیتر به ازاء هر مترمربع می‌باشد.

تلفن : ۰۲۱(۸۸ ۷۷ ۳۱۲۴) فکس: ۰۹۶۳(۸۸ ۷۸ ۰۹۶۳)

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، بلوار نلسون ماندلا ، کوچه عمده ، پلاک ۴

آدرس کارخانه : قزوین ، جاده نجف آباد

WWW.VARZIRAN.COM



گرین رووف ورزفلکس® 4S/F

مشخصات فنی

نتیجه	روش آزمون	نتیجه قابل قبول	واحد	مشخصات
۴/۱	ISIRI 3878	۴/۱ ± ۰/۲	کیلوگرم/امتزمریع	وزن
۴	ISIRI 3878	۴/۱ ± ۰/۲	میلی متر	ضخامت
۱۰۰	ISIRI 3878	۱۰۰ ± ۱	سانتی متر	عرض
۱۰	ISIRI 3878	۱۰ ± ۵%	متر	طول
۴۰	ISIRI 3882	۳۵	درصد	درصد افزایش طول نسبی (حداکل)
۶۰		۳۵		طولی عرضی
۷۰	ISIRI 3882	۵۵	کیلوگرم / سانتی متر	مقاومت کششی در نقطه ماکریم نیرو (حداکل)
۶۰		۵۵		طولی عرضی
۲۰	ISIRI 3863	۱۰	Kgf	مقاومت در برابر پارگی
۲۰		۱۰		طولی عرضی
۰/۵	ISIRI 3879	۱	%	جذب آب ۲۸ روزه
۰/۵		۱		میزان جذب آب (حداکثر) کاهش وزن (حداکثر)
-۲۵	ISIRI 3881	- ۱۵	⁰C	انعطاف پذیری در سرما (حداکثر)
۱۱۰	ISIRI 3862	۹۰	⁰C	میزان پایداری حرارتی (حداکل)
±۰/۵ LR ±۰/۵ TR	ISIRI 3890	± ۰/۷ ± ۰/۷	%	پایداری ابعاد در مقابل حرارت (حداکل)
			طولی عرضی	

تلفن : ۰۲۱(۸۸ ۷۷ ۳۱۲۴) فکس: ۰۹۶۳(۸۸ ۷۸ ۰۹۶۳)

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، بلوار نلسون ماندلا ، کوچه عمده ، پلاک ۴

آدرس کارخانه : قزوین ، جاده نجف آباد

WWW.VARZIRAN.COM