



برگه مشخصات فنی محصول

S-H/15® ورزسیل



توصیه‌ها:

- ۱- قبل از شروع عملیات باید از خشک و تمیز بودن داخل درزها، اطمینان کافی حاصل شود.
- ۲- انتخاب ماستیک مناسب برای کاربردهای مختلف و برای شرایط اقلیمی متفاوت باید توسط مهندسین مشاور مجرب صورت گیرد.
- ۳- عملیات درزگیری باید در دمای محیط بالاتر از $+4^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی‌گراد انجام پذیرد.
- ۴- مناسب‌ترین زمان برای اجرای درزگیری اوخر فصل بهار و فصل تابستان می‌باشد.
- ۵- در هنگام کار با ماستیک باید از دستکش و عینک مخصوص استفاده شود.
- ۶- در صورت تماس با چشم، سریعاً با آب فراوان شستشو داده شده و بلافضله فوریت‌های پزشکی اعمال گردد.

| جدول خواص و مشخصات ورزسیل® S-H/15 | |
|---|------------------------------|
| سیاه | رنگ |
| قیر اصلاح شده با پلیمر | نوع قیر پایه |
| ۱/۱ ~ ۱/۲ کیلوگرم در لیتر | دانسیته |
| $+95^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی‌گراد | نقطه نرمی |
| 35°C دسی میلی‌متر | نفوذ پذیری |
| 25°C دسی میلی‌متر | نفوذ پذیری مخروطی |
| 190°C درجه سانتی‌گراد | ماکزیمم دمای حرارت دادن |
| $180 \pm 5^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی‌گراد | دمای مخلوط در میکسر |
| $160 - 165^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی‌گراد | دمای مخلوط در تجهیزات اجرائی |
| کارتون ۱۶ کیلوگرمی | بسته بندی |

شرح محصول:

ماستیک پلیمری گرم‌ریز جهت پر کردن و آب‌بند نمودن درزها و ترک‌های روکش آسفالت، مناسب برای مناطق دارای آب و هوای معتدل و تابستان خیلی گرم.

کاربردها:

* پر کردن و آب بند نمودن ترک‌های ایجاد شده در سطح روکش آسفالت خیابان‌ها، جاده‌ها و محل تردد هوایپیما در فروندگاه‌ها.

مزایا:

- * افزایش طول عمر روکش آسفالت
- * جلوگیری از نفوذ آب به جسم راه و پیش‌گیری از تخریب لایه‌های زیرسازی
- * پایداری در برابر رطوبت و عدم جاری شدن و ترک خوردن در اثر تغییرات دمای هوای محیط
- * چسبندگی عالی به سطوح و دیوارهای آسفالت
- * برگشت‌پذیری و قابلیت انعطاف بسیار بالا

مراحل اجرا:

۱- آماده‌سازی: ترک‌های سطح روکش آسفالتی باید مطابق با روش‌های پیشنهاد شده در SHRP H-106 باشد.

۲- حرارت دهی: ماستیک را باید با سیستم حرارت‌دهی غیر مستقیم مجهز به همزن تا دمای $180 \pm 5^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی‌گراد حرارت داد تا مخلوط همگن و قابل ریزش حاصل گردد، توصیه می‌گردد جهت این کار از دستگاه‌های ذوب‌کننده مخصوص که مجهز به دیگ دو جداره، حمام روغن، سیستم همزن، پمپ تزریق و نازل می‌باشند، استفاده شود.

۳- آب‌بندی: ماستیک را باید با سیستم حرارت‌دهی غیر مستقیم مجهز به همزن تا دمای $180 \pm 5^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی‌گراد در تجهیزات اجرائی در توزیع کننده مخصوص که مجهز به دیگ دو جداره، حمام روغن، سیستم همزن، پمپ تزریق و نازل می‌باشد، استفاده شود.

تلفن: ۰۲۱(۸۸ ۷۷ ۳۱۲۴) فکس: ۰۲۱(۸۸ ۷۸ ۰۹۶۳)

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، کوچه عمده، پلاک ۴

آدرس کارخانه: قزوین، جاده نجف آباد

WWW.VARZIRAN.COM