

نوار دو طرف چسب قیر پلیمری، مخصوص لکه گیری آسفالت

شرح محصول :

ورز تیپ[®] PM/5 نوار دو طرف چسب قیر پلیمری است که جهت ممانعت از ایجاد ترک پیرامون لکه گیری های آسفالتی، پیشگیری از ایجاد درز مابین آسفالت قدیم و جدید و همچنین اجرای آسفالت اطراف منهول ها، قطعات بتنی و همچنین در ترمیم نوارهای حفاری به کار می رود.

این محصول که سرد اجزاست با توانایی تحمل دمای بسیار پایین و حفظ ویژگی ها در دمای بالا ضمن ایجاد یک بخش انعطاف پذیر ما بین آسفالت قدیم و جدید و یا آسفالت با مصالح غیر متجانس، از ایجاد ترک و درز در آن بخش جلوگیری نموده و ضمن پیشگیری از نفوذ آب به لایه های زیر سازی، عمر روکش را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

کاربرد ها :

- * ترمیم و باز سازی نوار حفاری در معابر شهری و جاده های بین شهری
- * محیط لکه گیری های آسفالتی
- * پیشگیری از ایجاد درز مابین آسفالت و قطعات فلزی (مانند منهول ها و دریچه های بازدید) یا قطعات بتنی (مانند جداول و درپوش های بتنی) کار گذاشته شده در روکش آسفالتی

مزایا :

- * افزایش طول عمر لکه گیری های آسفالتی
- * کاهش نفوذ آب به لایه های زیر سازی
- * افزایش زمان سرویس دهی مناسب روکش آسفالت
- * کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و ترمیم روکش

شرایط نگهداری :

ورز تیپ[®] PM/5 لازم است در بسته بندی اصلی و در محل سرپوشیده دور از رطوبت نگهداری گردد

روش اجرا :

برای اجرای ورز تیپ[®] PM/5 دیواره آسفالت، بتن یا فلز مورد نظر باید صاف، تمیز، خشک و عاری از هر گونه گرد و غبار باشد، با توجه به اینکه جهت جلوگیری از چسبیده شدن رول های ورز تیپ طرفین نوار با پوشش سیلیکونی مخصوص پوشیده شده لازم است نوار در کنار دیواره مورد نظر قرار گرفته و سپس پوشش سیلیکونی آن سمت برداشته شده و نوار بر روی دیوار چسبانده شود. این نوار در دمای محیط بالاتر از ۱۰ درجه سانتی گراد به آسانی و با اندکی فشار به دیوار آسفالتی، بتنی یا فلزی می چسبد ضمن اینکه می توان از پرایمر قیری یا چکش لاستیکی جهت افزایش میزان چسبندگی ورز تیپ به سطح دیواره استفاده نمود.

نکته: در دمای محیط پایین تر از ۱۰ درجه سانتی گراد جهت چسبندگی و عملکرد کامل، ورز تیپ نیاز به اندکی پیش گرمایش دارد. در زمان پیش از اجرای آسفالت جدید پوشش سیلیکونی سمت دیگر ورز تیپ می بایست برداشته شود، با کوبیدگی آسفالت جدید نوار با چسبندگی کامل بین دو بخش عملکرد کامل در خصوص پیشگیری از ایجاد ترک و جلوگیری از نفوذ آب به بستر روسازی راه را ارائه خواهد نمود.

جدول مشخصات ورز تیپ [®] PM/5	
رنگ	سیاه
نوع قیر	قیر اصلاح شده با پلیمر SBS
حداقل پایداری حرارتی	۱۲۰ °C
تحمل برودت	۳۰ °C-
طول رول	۸ متر
عرض رول	۵ سانتی متر
ضخامت نوار	۴، ۶ یا ۸ میلی متر
بسته بندی	کارتن حاوی ۵ رول ۸ متری